

1. számú melléklet

A TERMÉKEK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJA

„UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSÚ FEHÉR IRODAI PAPIROK BESZERZÉSE (364/2009)”

I. A szállítandó termékek legyenek alkalmasak mind lézer-, mind digitális nyomógépekkel történő nyomtatásra (kiemelten Océ és Canon gyártmányú berendezésekben történő felhasználásra), nagy másolási sebességű (*minimum 80 másolat/perc*) berendezésekben történő használatra, egy és két oldalas másolásra, nyomtatásra.

II. *Elsődleges rostanyagokból készült univerzális felhasználású fehér irodai papírokkal szembeni műszaki követelmények:*

Porzási szám (GFL)	max. 2,5
Felületi vízfelszívóképesség (COBB ₆₀), g/m ²	20 és 30 között
Opacitás, %	minimum 90
Merevség (szál/keresztirány), mN	minimum 110/45
Négyzetmétertömeg, g/m ²	80 +/- 1
Feltépődési szilárdság, (Dennison-szám)	minimum 14
Szennyezettség, db/m ²	max. 20
Fehérség (CIE)	minimum 142
Futtathatóság	max. 0,2‰
Érdesség (Bendtsen), ml/min	max. 250
Szálirány (A4)	hossz
(A3)	kereszt
Vastagság, mm	0,106+/-0,002
pH	7,5
Mérettűrés, mm (A4)	+/-0,75
(A3)	+/-1,30
Nedvesség tartalom, % (csomagban)	4,5±0,5

III. A szállítandó termékek szállítása és tárolása feleljen meg az **MSZ 8150-84 szabványnak.**

IV. *Kiszerelés:* mechanikus és klimatikus védelmet biztosító csomagolásban, hullámkarton dobozban, 5 x 500 laponként. Egy csomag 500 lap.